

## IEVATAS JSS-50N

IEVATAS JSS-50N 适合用于聚酯再生聚酯再生短纤维用延伸油剂

### I. 性 状

- 外 观 : 微黄色 不透明 液态
- 异 温 性 : 非离子
- pH : 4 - 6 (10% 的溶液)
- 熔 性 : 在冷水容易溶解

### II. 特 征

- 给予 S/F 的纤维之间的卓越的膨松性与拉拔性
- 因适当的摩擦, 纺纱性与卷边优秀
- 几乎无黄变现象, 抗热性突出
- 几乎无泡沫

### III. 使用方法

- 通常使用于 25~120 g/l
- 适当使用量, 按照现场条件会有变化

### IV. 溶液制作

- 倒 20°C 左右的纯水 → 搅拌 → 慢慢添加油剂 → 充分搅拌 → 使用

### V. 保 管

- 在桶内可以安全保存一年。如在严寒中结冰, 加温后与原状无异

### VI. 产品规格

- 120kg、1 吨、HDPE、Drum